

ChallengerPRO Express HS Clear Coat

Техническая документация

Описание:




Express HS лак ориентирован на быстрый ремонт отдельных деталей. Время сушки составляет 2 часа при 20°C и 10 минут при 60°C. По окончании сушки покрытие полностью готово к полировке. Благодаря быстрому высыханию лак подходит так же для нанесения вне окрасочной камеры. Применение **Express HS** при локальном ремонте позволяет увеличить производительность окрасочных работ без потери качества конечного покрытия.



Емкость: 1500 мл. (1000 мл.+ 500 мл.) / 600 мл. (400 мл.+ 200 мл.)

Цвет: Прозрачный

Упаковка: 6 шт.

 2:1:0-5%	 16-17 сек. при 20 °C	 90 мин. при 20 °C	 1,5-2 слоя 1,3-1,5 мм. 1,7-2,2 бар	 5-7 мин.
 2 часа при 20°C 10 минут при 60°C	 P800 - P1500	 P1500 - P2500		

Продукты:

- ChallengerPRO Express HS Clear Coat 2+1

- Отвердитель Express HS Clear Coat

- Разбавитель универсальный.

Поверхности для обработки:

- Базовое покрытие;

- Старые отвержденные лакокрасочные покрытия предварительно матированные и обезжиренные.

Подготовка основания:

- Базовый слой: перед нанесением лака необходимо протереть липкой салфеткой для удаления пыли.

- Старые лакокрасочные покрытия: обезжиривание и сухое шлифование P500 - P800, мокрое шлифование P800 - P1000.

Пропорции смешивания:

- ChallengerPRO Express HS Clear Coat - 2 объемных части

- Отвердитель Express HS Clear Coat - 1 объемная часть

- Разбавитель универсальный - 0-5%.

Рабочая вязкость: Вязкость при температуре 20 °C по DIN4 16-17 сек.

Жизнеспособность смеси: 90 минут при температуре 20 °C.

Параметры напыления: Давление 1,7 - 2,2 бар. Сопло 1,3 - 1,5 мм.

Нанесение: Рекомендуем производить нанесение лака при температуре окружающей среды 20 °C.

Нанести 2 равномерных мокрых слоя с межслойной выдержкой 5-7 минут в зависимости от температуры окружающей среды. Перед горячей сушкой сделать выдержку около 15 минут.

Сушка: От пыли: при температуре 20°C - 15-20 мин.

Монтажная прочность: при температуре 20 °C - 2 часа, при температуре 60 °C - 10 мин.

Полное высыхание: 48 часов.

Шлифование:

- Сухое шлифование: P800-31500

- Мокрое шлифование: P1500 - P2500.

Чистка оборудования: Промывка оборудования осуществляется сразу после применения с использованием растворителя.

Меры предосторожности: При работе использовать средства индивидуальной защиты дыхательных путей. Избегать попадания в глаза. Работать в перчатках, в хорошо проветриваемом помещении.

Хранение: Хранить в сухом прохладном помещении вдали от источников тепла и огня. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей и замораживанию.

Срок годности:

- ChallengerPRO Express HS Clear Coat 2+1 - 24 месяца от даты производства в нераспечатанной заводской упаковке;

- Отвердитель Express HS Clear Coat - 24 месяца от даты производства в нераспечатанной заводской упаковке.